



Technische Daten

Classic Dickleder

Merkmale/Prüfmethode/Anforderung		Sollwert	Istwert
Reibechtheit Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5)	DIN EN ISO 11640		
500 Touren trocken		> 4	
250 Touren nass		> 4	
80 Touren Schweiß pH 9		> 4	
Lichtehtheit (WBS-Stufe)	DIN EN ISO 105-B02	> 5	
Weiterreissfestigkeit (N)	DIN EN ISO 3377-1	> 20 N	
Haftung der Zurichtung nach 50.000 Knickungen (N/cm)	DIN EN ISO 11644	> 2,0 N/cm	
Dauerfaltverhalten (nach 50.000 Knickungen)	DIN EN ISO 5402	Keine Risse	
Brennrate mm/min	DIN75200	< 100	
Brandschutznorm	DIN EN 1021 Teil 1 + 2	i.O.	