



## Technische Daten

### Club

Merkmal/Prüfmethode/Anforderung		Sollwert	Istwert
Reibechtheit Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5)	DIN EN ISO 1		
500 Touren trocken		> 4	4 - 5
80 Touren nass		3 - 4	4
50 Touren Schweiß pH 9		3 - 4	4
Lichtechtheit (WBS-Stufe)	DIN EN ISO 1	> 4	> 5
Weiterreissfestigkeit (N/mm)	DIN 53329	> 20	> 20
Vergilbung weiße Leder (Stufe)	72 h bei 50°C	Keine Vergilbung	i.O.
Brandtest nach EN 1021		1 - 2	i.O.