



Technische Daten

Dakota

Merkmale/Prüfmethode/Anforderung		Sollwert	Istwert
Reibechtheit Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5)	DIN EN ISO 11640		
50 Touren trocken		> 3	
20 Touren naß		> 3	
20 Touren Schweiß pH 9		> 3	
Lichtechtheit (WBS-Stufe)	DIN EN ISO 105-B02	> 3	
Weiterreißfestigkeit (N)	DIN EN ISO 3377-1	> 20 N	
Dauerfaltverhalten (nach 50.000 Knickungen)	DIN EN ISO 5402	Keine Risse	
Brennrate mm/min	DIN75200	< 100	
Brandschutznorm	DIN EN 1021 Teil 1+2	i.O.	