



Technische Daten

Daytona

Merkmale/Prüfmethode/Anforderung		Sollwert	Istwert
Reibechtheit Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5)	DIN EN ISO 11640		
50 Touren trocken		> 3	5
20 Touren naß		> 3	4
20 Touren Schweiß		> 3	4
Lichtechtheit	IUF402	> 3	> 3/4
Weiterreissfestigkeit (N/mm)	DIN EN ISO 3377-1/2	> 25	57,5
Dauerfaltverhalten, trocken (20.000 Knickungen)	IUP/20	Keine Risse	Keine Risse