



Technische Daten

Jumbo

Merkm ^{al} /Prüfmethode/Anforderung		Sollwert	Istwert
Reibechtheit Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5)	DIN EN ISO 11640		
500 Touren trocken		> 4	> 5
80 Touren naß		> 4	> 5
50 Touren Schweiß pH 9		> 4	> 4
Lichtechtheit (WBS-Stufe)	DIN EN ISO 105-B02	> 3	> 5
Weiterreissfestigkeit	EN ISO 3377-1	> 20 N	> 29 N
Vergilbung weiße Leder (Stufe)	72 h bei 50°C	Keine Vergilbung	
Haftung der Zurichtung (N/cm)	ISO 11644	> 2 N/10mm	> 2,8 N/10mm
Dauerfaltverhalten (nach 50.000 Knickungen)	ISO 11644	Keine Risse	i.O.
Brandtest nach DIN EN 1021/1-2			OK