



Lederhandel.com

Technische Daten

Luxury

Merkmale/Prüfmethode/Anforderung		Sollwert	Istwert
Reibechtheit Veslic (Graumaßstab Stufe 1-5)	DIN EN ISO 11640		
500 Touren trocken		> 4	> 4
80 Touren naß		> 4	> 4
Lichtecktheit	UNI 9427	> 3	> 3
Weiterreißfestigkeit	EN ISO 3377	> 40 N	> 40 N
Zugfestigkeit (N/cm)	UNI 3376	> 1200 N	> 1200 N
Stichausreißkraft	DIN 53331		40 N